



## Überlagen

Bezeichnung	12x14	12x6,5	9,5x6,5	Biotherm Thermosturz	23,8
Länge [m]	1.00 - 3.50	1.00 - 2.50	1.00 - 1.50	1.00 - 1.50	1.00 - 2.75
Höhe [cm]	14	6.5	6.5	6.5	23.8
Breite [cm]	12	12	9.5	12	8
Gewicht [ca. kg/lfm]	25	15	12	13	30
Stk / Euro Pal	bis 1.75m 40 Stk 2.00 - 3.50m 24 Stk	48	100	48	30

### Verarbeitung

Überlagen sind auf ein horizontal abgeglichenes Zementmörtelbett zu verlegen und fachgerecht zu unterstellen. Die Auflagertiefe ist bei Überlagen bis einschließlich 2,25m 12cm, bei darüber hinausgehenden Längen 25cm.

Für die Druckzone ist entweder ein Ziegelmauerwerk aus Voll- oder Hohllochziegel (ohne Griffschlitze, Mindestdruckfestigkeit 15 N/mm<sup>2</sup>) in Zementmörtel oder Schwerbeton auszuführen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Stoßfuge zu legen, da ansonsten die Tragfähigkeit der Überlagen nicht gewährleistet ist.

### Unterstellungen

Bis Lichte Weite 2,00 einmal mittig, darüber 2 mal in den Drittelpunkten.

